




N. ΛΕΒΗΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Tel. 210 42.20.581 (6 Lines)

Fax 210 41.72.142



N. LEVENTERIS S.A.



ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ

1 X 37 DIN 3054

1 X (1+6+12+18)

STEEL ROPES WITH FIBER CORE

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο G kg/m ~	Θεωρητικό φορτίο θραύσης (Fr)				Ελάχιστο φορτίο θραύσης (Fmin)			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
			1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)	
			kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp
3		0,0440	8,32	848	9,39	954	7,24	738	8,16	830
4	+4	0,0782	14,8	1.510	16,7	1.700	12,9	1.310	14,5	1.480
5	-0	0,122	23,1	2.360	26,1	2.650	20,1	2.050	22,7	2.310
6		0,176	33,3	3.390	37,5	3.820	29,0	2.950	32,7	3.320
7	+4	0,240	45,3	4.620	51,1	5.190	39,4	4.020	44,4	4.520
8	-0	0,313	59,2	6.030	66,8	6.780	51,5	5.250	58,1	5.900
9		0,396	74,9	7.640	84,5	8.590	65,2	6.640	73,5	7.470
10	+4	0,489	92,5	9.430	104	10.600	80,5	8.200	90,7	9.220
12	-0	0,704	133	13.600	150	15.300	116	11.800	131	13.300
14	+4	0,958	181	18.500	204	20.800	158	16.100	178	18.100
16	-0	1,25	237	24.100	267	27.100	206	21.000	232	23.600
18		1,58	300	30.500	338	34.300	261	26.600	294	29.900
20	+3	1,96	370	37.700	417	42.400	322	32.800	363	36.900
22	-0	2,37	448	45.600	505	51.300	389	39.700	439	44.600
24		2,82	533	54.300	601	61.100	463	47.200	522	53.100
26	+3	3,31	625	63.700	705	71.700	544	55.400	613	62.300
28	-0	3,83	725	73.900	818	83.100	631	64.300	711	72.300
30		4,40	832	84.800	939	95.400	724	73.800	816	83.000
32	+3	5,01	947	96.500	1.070	109.000	824	84.000	929	94.400
34	-0	5,65	1.070	109.000	1.210	123.000	930	94.800	1.050	107.000
36		6,34	1.200	122.000	1.350	137.000	1.040	106.000	1.180	120.000