




N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Tel. 210 42.20.581 (6 Lines)

Fax 210 41.72.142



N. LEVENTERIS S.A.



ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ

36 X 7 DIN 3071

6 X (1+6) + 12 X (1+6) + 18 X (1+6)

**Ασύστροφα
Non Rotating**

STEEL ROPES WITH FIBER CORE

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο G1 kg/m ~	Θεωρητικό φορτίο θραύσης (Fr1)				Ελάχιστο φορτίο θραύσης (Fmin1)			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		
		kN kp		kN kp		kN kp		kN kp		
12		0,562	94,1	9.590	106	10.800	70,6	7.200	79,6	8.090
13	+5	0,659	110	11.300	125	12.700	82,8	8.440	93,4	9.500
14	-0	0,765	128	13.100	144	14.700	96,1	9.790	108	11.000
16		0,999	167	17.000	189	19.200	125	12.800	141	14.400
18	+5	1,26	212	21.600	239	24.300	159	16.200	179	18.200
20	-0	1,56	261	26.600	295	30.000	196	30.000	221	22.500
22		1,89	316	32.200	357	36.300	237	24.000	267	27.200
24	+5	2,25	376	38.400	424	43.200	282	28.800	318	32.400
26	-0	2,64	442	45.000	498	50.700	331	33.800	374	38.000
28		3,06	512	52.200	578	58.700	384	39.200	433	44.100
32	+5	4,00	669	68.200	755	76.700	502	51.100	566	57.300
36	-0	5,06	847	86.300	955	97.100	635	64.700	716	72.800
40		6,24	1.050	107.000	1.180	120.000	784	79.900	884	89.900

Αν η καννάβινη ψυχή αντικατασταθεί με χαλύβδινη

1. - Το βάρος αυξάνεται κατά 3%
2. - Το θεωρητικό φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 3%
3. - Το ελάχιστο φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 2%

mm2002

Ο κατασκευαστής μπορεί επίσης να παραδώσει συρματόσχοινο σύνθεσης 34 X 7 (ψυχή + 6 + 11 + 17)