




N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

Tel. 210 42.20.581 (6 Lines)

Fax 210 41.72.142



N. LEVENTERIS S.A.



ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ

8 X 19 Filler DIN 3061

8 X (1 + 6 + 6F + 12)

STEEL ROPES WITH FIBER CORE

Ονομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο	Θεωρητικό φορτίο θραύσης (Fr1)				Ελάχιστο φορτίο θραύσης (Fmin1)			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		G1 kg/m ~	1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)		1570 N/mm2 (160 kp/mm2)		1770 N/mm2 (180 kp/mm2)	
			kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp
10		0,357	54,9	5.590	61,9	6.290	46,1	4.700	52,0	5.280
11	+5	0,431	66,4	6.770	74,9	7.610	55,8	5.680	62,9	6.390
12	-0	0,513	79,0	8.050	89,1	9.060	66,4	6.760	74,8	7.610
13		0,602	92,7	9.450	105	10.600	77,9	7.940	87,8	8.930
14	+5	0,699	108	11.000	121	12.300	90,3	9.210	102	10.400
15	-0	0,802	123	12.600	139	14.200	104	10.600	117	11.900
16		0,913	140	14.300	158	16.100	118	12.000	133	13.500
17	+5	1,03	159	16.200	179	18.200	133	13.600	150	15.300
18	-0	1,16	178	18.100	200	20.400	149	15.200	168	17.100
19		1,29	198	20.200	223	22.700	166	17.000	188	19.100
20	+5	1,43	219	22.400	247	25.700	184	18.800	208	21.100
22	-0	1,73	266	27.100	299	30.400	223	22.700	252	25.600
24		2,05	316	32.200	356	36.200	266	27.100	299	30.400
26	+5	2,41	371	37.800	418	42.500	312	31.800	351	35.700
28	-0	2,79	430	43.800	485	49.300	361	36.800	407	41.400
32	+5	3,65	562	57.300	633	64.400	472	48.100	532	54.100
36	-0	4,62	711	72.500	802	81.500	597	60.900	673	68.500
40		5,70	878	89.500	990	101.000	737	75.200	831	84.500
44		6,90	1.060	108.000	1.200	122.000	892	90.900	1.000	102.000
48	+5	8,21	1.260	129.000	1.430	145.000	1.060	108.000	1.200	122.000
52	-0	9,64	1.480	151.000	1.670	170.000	1.250	127.000	1.400	143.000
56		11,2	1.720	175.000	1.940	197.000	1.450	147.000	1.630	166.000

Αν η καννάβινη ψυχή αντικατασταθεί με χαλύβδινη

1. - Το βάρος αυξάνεται κατά 22%
2. - Το θεωρητικό φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 32%
3. - Το ελάχιστο φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 18%