




**N. ΛΕΒΗΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.**

Tel. 210 42.20.581 ( 6 Lines )

Fax 210 41.72.142



**N. LEVENTERIS S.A.**



**ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΙΝΗ ΨΥΧΗ**

**8 X 19 Warrington**

**DIN 3063**

**8 X {1+6+(6+6)}**

**STEEL ROPES WITH FIBER CORE**

Όνομαστική διάμετρος & Επιτρ.Απόκλιση		Βάρος ανά μέτρο	Θεωρητικό φορτίο θραύσης ( Fr1 )				Ελάχιστο φορτίο θραύσης ( Fmin1 )			
d mm	%		Για ονομαστική αντοχή σύρματος							
		G1 kg/m ~	1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)		1570 N/mm2 ( 160 kp/mm2)		1770 N/mm2 ( 180 kp/mm2)	
			kN	kp	kN	kp	kN	kp	kN	kp
10		0,348	53,6	5.470	60,5	6.150	45,1	4.590	50,8	5.170
11	+5	0,422	64,9	6.610	73,2	7.440	54,5	5.560	61,5	6.250
12	-0	0,502	77,2	7.870	87,1	8.850	64,9	6.610	73,2	7.440
13		0,589	90,7	9.240	102	10.400	76,1	7.760	85,9	8.730
14	+5	0,683	105	10.700	119	12.100	88,3	9.000	99,6	10.100
15	-0	0,784	121	12.300	136	13.800	101	10.300	114	11.600
16		0,892	137	14.000	155	15.700	115	11.800	130	13.200
17	+5	1,01	155	15.800	175	17.800	130	13.300	147	14.900
18	-0	1,13	174	17.700	196	19.900	146	14.900	165	16.700
19		1,26	194	19.700	218	22.200	163	16.600	183	18.600
20	+5	1,39	215	21.900	242	24.600	180	18.400	203	20.700
22	-0	1,69	260	26.500	293	29.800	218	22.200	246	25.000
24		2,01	309	31.500	348	35.400	260	26.400	293	29.800
26	+5	2,36	363	36.900	409	41.600	305	31.000	343	34.900
28	-0	2,73	421	42.900	474	48.200	353	36.000	398	40.500
32		3,57	549	56.000	619	63.000	461	47.000	520	52.900
36	+5	4,52	695	70.800	784	79.700	584	59.500	658	66.900
40	-0	5,57	858	87.500	968	98.400	721	73.500	813	82.600
44		6,75	1.040	106.000	1.170	119.000	872	88.900	983	100.000

Αν η καννάβινη ψυχή αντικατασταθεί με χαλύβδινη

1. - Το βάρος αυξάνεται κατά 22%
2. - Το θεωρητικό φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 32%
3. - Το ελάχιστο φορτίο θραύσης αυξάνεται κατά 18%